

ALCAFIX

Rev.01/2019

DESCRIZIONE

Fissativo isolante a base acrilica ad altissima concentrazione, per esterni ed interni, di elevata resistenza agli alcali e forte potere consolidante.

CAMPI DI IMPIEGO

Indicato per il trattamento di tutte quelle superfici dove si voglia consolidare il preesistente, uniformare gli assorbimenti ed assicurare un buon ancoraggio delle pitture.

Non adatto per supporti sfarinanti o cadenti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti nuovi: spazzolare e spolverare fino a rimuovere ogni residuo friabile.

Supporti verniciati: spazzolare e raschiare bene asportando le parti non aderenti, stuccare, e quindi procedere all'applicazione di ALCAFIX opportunamente diluito in acqua.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, esente da efflorescenze saline, da residui oleosi, da muffe e ben stagionato (almeno 4-6 settimane) anche nei nuovi rappezzi eventualmente apportati.

APPLICAZIONE

Applicare 1 mano di ALCAFIX a pennello o a rullo. Attendere che il prodotto sia ben asciutto e dopo almeno 4 ore procedere alla posa in opera del rivestimento finale. Applicare con temperature comprese tra + 5 e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

DILUIZIONE

Aggiungere il 600-1000% di acqua.

DATI TECNICI

PRODOTTO

PESO SPECIFICO

NUMERO DI MANI CONSIGLIATE

SOVRAVERNICIABILITÀ

METODO APPLICATIVO

RESA TEORICA

Fissativo acrilico

1,000 ± 0,005 kg/lit a 20 °C

1 mano

4-6 ore

Pennello - rullo

60-120 mq/lit per uno strato

ESSICCAZIONE A 23°C

Secco al tatto

1-2 ore

Secco in profondità

18-24 ore

LAVAGGIO ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STOCCAGGIO

Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.