

# ALCAGRAFF

Rev.01/2019

## DESCRIZIONE

Rivestimento plastico murale ad alto spessore a base di copolimeri acrilici, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, sabbie silicee e quarzi sferoidali selezionati di diametro compreso tra 1,5-2,0 millimetri. È un prodotto altamente duraturo nel tempo che non teme l'aggressione dello smog urbano ed industriale, della salsedine marina e delle temperature alte e basse.

Presenta caratteristiche di perfetta aderenza al supporto, elevata resistenza agli urti e alle pressioni meccaniche, buona plasticità, ottima idrorepellenza e stabilità agli alcali, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Adatto per applicazioni esterne ed interne, su intonaci cementizi, a base gesso, civili.

## CAMPI DI IMPIEGO

Indicato per pareti che richiedono una buona protezione alle intemperie ed ai lavaggi.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e ben stagionato (4 - 6 settimane), ben livellato, liscio e tirato a fino, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

Fondi nuovi o ben rifiniti: spazzolare, spolverare fino a rimuovere ogni impurità, stuccare adeguatamente se necessario, ed imprimere con CLK o con fissativo SOLVEX opportunamente diluiti. Eventualmente applicare una mano di fondo a colore con ISOLCOPREX EXTERIOR diluito opportunamente con acqua.

Fondi vecchi e sfarinanti: spazzolare, spolverare fino a rimuovere ogni parte in fase di distacco, stuccare adeguatamente se necessario, ed infine consolidare con SOLVEX. Eventualmente applicare una mano di fondo a colore con ISOLCOPREX EXTERIOR diluito opportunamente con acqua.

**NOTA BENE**: Nel caso di superfici particolarmente sfarinanti, o trattate con malte e/o rasanti, prima di procedere con l'applicazione dei cicli di finitura attendere la completa stagionatura (15-30 giorni in condizioni ambientali ottimali) e imprimere con SOLVEX opportunamente diluito.

## APPLICAZIONE

Applicare 1 mano di ALCAGRAFF con l'ausilio di un fratazzo inox e un fratazzo di plastica. Il prodotto va spalmato col fratazzo inox in maniera uniforme e lasciandosi guidare dalla granella per lo spessore. Quindi si rifinisce col fratazzo di plastica esercitando una leggera pressione (in senso circolare, verticale, orizzontale, obliquo) sul prodotto nel momento in cui esso comincia a rapprendere. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su supporti assolati o gelidi, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in ambiente con

elevata umidità relativa. Dopo l'applicazione, le superfici trattate, devono essere protette per 48 - 96 ore, da eventuali precipitazioni atmosferiche.

Rimescolare poco e lentamente, prima dell'utilizzo.

#### **DILUIZIONE**

Pronto all'uso.

#### **DATI TECNICI**

<b>PRODOTTO</b>	Rivestimento plastico graffiato
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,750 ± 0,050 kg/lit
<b>VISCOSITÀ</b>	Pasta densa spatolabile
<b>pH</b>	7-9
<b>COLORE</b>	Bianco e tinte di cartella
<b>SPESSORI CONSIGLIATI</b>	1,5÷2 mm secchi
<b>NUMERO DI MANI CONSIGLIATE</b>	1 mano
<b>METODO APPLICATIVO</b>	Spatola, frattazzo plastica, frattazzo inox
<b>RESA TEORICA</b>	3 Kg/mq per uno strato
<b>ESSICCAZIONE A 23°C</b>	
<b>Secco al tatto</b>	3-4 ore
<b>Secco in profondità</b>	24 ore

#### **LAVAGGIO ATTREZZI**

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

#### **STOCCAGGIO**

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.