

Antartide

Descrizione

Rivestimento plastico lucido per interni a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa ed additivi di prima qualità. È dotato di eccezionale elasticità, buona resistenza agli urti, facilità di pulizia per l'alta resistenza al lavaggio, alta resa, finitura lucida diretta, buon potere riempitivo. Idoneo a rivestire supporti cementizi, intonaci a gesso, elementi prefabbricati, vecchie pitture ben ancorate.

Campi d'impiego

Ottimo per superfici che necessitano di una protezione antisporcio e di aspetto lucido con un effetto decorativo particolare. È ideale, quindi, per uffici, scuole, androni, gradinate, corridoi, sale degenza di ospedali, alberghi, etc.

Preparazione del supporto

Accertarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e ben stagionato (4-6 settimane), ben livellato, liscio e tirato a fino, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

Fondi nuovi: spazzolare, spolverare fino a rimuovere ogni impurità, stuccare adeguatamente se necessario, ed imprimere con ALCAFIX o CLK opportunamente diluiti. Quindi applicare una prima mano di ANTARTIDE diluito col 40% di acqua in peso.

Fondi vecchi o sfarinanti: spazzolare, spolverare fino a rimuovere ogni parte in fase di distacco, stuccare adeguatamente se necessario, ed infine consolidare con CLK opportunamente diluito. Quindi applicare una prima mano di ANTARTIDE diluito col 40% di acqua in peso.

Applicazione

Applicare due mani di ANTARTIDE a pennello, rullo o spruzzo. Applicare con pennello uno strato uniforme di prodotto, e quindi modellare con rullo terminando la rullatura sempre nello stesso senso. Attendere almeno 8 ore tra le due mani di finitura. Applicare con temperature comprese tra +5 e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

Diluizione

Pronto all'uso.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Pulizia attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Dati tecnici

PRODOTTO	Rivestimento plastico a lucido diretto
PESO SPECIFICO	1,110 ± 0,010 kg/l
VISCOSITÀ	7500 ± 1000 cP Brookfield a 23°C
pH	8-9
BRILLANTEZZA	Lucido (ca. 65 g.u. 20°)
POTERE COPRENTE	Classe 2
ABRASIONE A UMIDO	Classe 1
COLORE	Bianco
SPESSORI CONSIGLIATI	90-100 µm secchi per singola mano
MANI CONSIGLATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	8-10 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo, spruzzo
RESA TEORICA	2-3 m ² /l per due strati
SECCO AL TATTO (23°C)	4-6 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	24-48 ore

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

2

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
 81031 Aversa (CE)
 PI 03613710619
 SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
 81032 Carinaro (CE)
 T +39 081 502 6184
 info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione per la qualità
 UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione ambientale
 UNI EN ISO 14001:2008