

CLK

Rev.01/2019

DESCRIZIONE

Fissativo consolidante a base acquosa, per interni ed esterni. Prodotto con microemulsioni resinose che ne garantiscono l'elevata capacità di penetrazione anche su supporti compatti, oltre ad un forte potere consolidante anche su superfici particolarmente assorbenti e sfarinanti. Indicato per supporti di ogni genere, quali: intonaci di diversa natura, cemento, mattone, calcestruzzo, gesso e vecchi rivestimenti o pitture. Inoltre trova impiego nei sistemi di isolamento a cappotto.

CAMPI DI IMPIEGO

Indicato per il trattamento di tutte quelle superfici dove si voglia consolidare il preesistente, uniformare gli assorbimenti ed assicurare un buon ancoraggio delle pitture.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti nuovi: spazzolare e spolverare fino a rimuovere ogni residuo friabile.

Supporti verniciati: spazzolare e raschiare bene asportando le parti non aderenti, stuccare, e quindi procedere all'applicazione di CLK opportunamente diluito.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, esente da efflorescenze saline, da residui oleosi, da muffe e ben stagionato (almeno 4-6 settimane) anche nei nuovi rappezzi eventualmente apportati.

APPLICAZIONE

Applicare 1 mano di CLK, opportunamente diluito, a pennello o a rullo. Attendere che il prodotto sia ben asciutto e dopo 4-6 ore procedere alla posa in opera del rivestimento finale. Nel caso di trattamento con pittura COPRIFUMO è consigliabile applicare CLK diluito in acqua al 100%. Applicare con temperature comprese tra + 5 e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

DILUIZIONE

Aggiungere il 300-400% di acqua.

DATI TECNICI

PRODOTTO
PESO SPECIFICO

Fissativo murale ultrafine
1,00 ± 0,01 Kg/lit a 20 °C

NUMERO DI MANI CONSIGLIATE	1 mano
SOVRAVERNICIABILITÀ	4-6 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo
RESA TEORICA	30-50 mq/lt per uno strato
ESSICCAZIONE A 23°C	
Secco al tatto	1-2 ore
Secco in profondità	18-24 ore

LAVAGGIO ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STOCCAGGIO

Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

