

Lubens Protettivo Lucido

Descrizione

Vernice protettiva trasparente lucida per legno, per esterni ed interni. La sua particolare composizione conferisce elevata resistenza agli agenti aggressivi esterni e ottima distensione al film di vernice. Di facile applicazione, è iningiallente ed è resistente ai raggi UV.

Campi d'impiego

È adatto alla verniciatura del legno in ambiente marino. E' inoltre indicato per la finitura di pregio di infissi e manufatti d'arredamento.

Preparazione del supporto

Legno nuovo o già verniciato con prodotto simile: carteggiare con carta abrasiva fine e spolverare. Se occorre, sgrassare con un panno imbevuto di diluente nitro. Quindi, per una maggiore protezione del legno e per un miglior ancoraggio, applicare una o due mani di impregnante LUBENS IMPREGNANTE neutro o a colore.

Legno già verniciato: rimuovere gli strati esistenti riportando a legno nuovo, quindi procedere come per legno nuovo. Nel caso di supporti danneggiati, stuccare, attendere l'essiccazione, carteggiare per eliminare il pelo del legno ed eventuali eccedenze o sbavature di stucco, spolverare.

In ogni caso il supporto deve essere asciutto (non solo in superficie, ma anche in profondità) e ben stagionato, esente da residui polverosi, oleosi e resinosi, da formazioni vegetali, da marcescenza.

Applicazione

Applicare due-tre mani di LUBENS PROTETTIVO LUCIDO a pennello, a rullo, a spruzzo. Attendere almeno 18 ore tra una mano e l'altra. Per ottenere una finitura perfetta si consiglia di carteggiare con carta fine tra una mano e l'altra.

Applicare con temperature comprese tra +5°C e +30°C. Evitare l'applicazione su superfici assolate, gelide o umide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o con elevata umidità relativa. In interni, aerare i locali durante l'applicazione. Mescolare bene prima dell'uso.

Diluizione

0-5% in peso con DILUENTE A. Rimescolare bene prima dell'uso.

Pulizia attrezzi

Con DILUENTE A immediatamente dopo l'uso.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Dati tecnici

PRODOTTO	Flatting sintetico
PESO SPECIFICO	0,940 ± 0,010 kg/l
VISCOSITÀ	250 ± 50 cP Brookfield a 23°C
BRILLANTEZZA	90 ± 2 g.u. (60°):
COLORE	Neutro
SPESSORI CONSIGLIATI	30-35 µm secchi per singola mano
MANI CONSIGLIATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	18-24 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo, spruzzo
RESA TEORICA	8-10 m ² /l per due strati
SECCO AL TATTO (23°C)	2-3 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	24 ore

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

2

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
 81031 Aversa (CE)
 PI 03613710619
 SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
 81032 Carinaro (CE)
 T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione per la qualità
 UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione ambientale
 UNI EN ISO 14001:2008