

# Plastiver

## Descrizione

Soluzione formulata per la produzione di stucco murale professionale. Impartisce allo stucco migliore ancoraggio al supporto, migliora la lavorabilità, la carteggiabilità e la resistenza meccanica ad essiccazione completa.

## Campi d'impiego

Per ambienti interni, soffitti e pareti.

## Preparazione del prodotto

Il prodotto va miscelato al 50% con una miscela di cariche selezionate con l'ausilio di un mezzo meccanico, a lenti giri e disperdendo le polveri a velo, fino ad ottenere una pasta omogenea. Per aumentare la scorrevolezza e la carteggiabilità del film, aggiungere 10-20% di acqua all'impasto.

## Applicazione

A spatola.

## Diluizione

Pronto all'uso.

## Pulizia attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

## Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

### Alcas Italia srl

**sede legale**

via A. Moro, 29  
81031 Aversa (CE)  
PI 03613710619  
SDI 5RU082D

**sede operativa**

Zona Asi Aversa Nord  
81032 Carinaro (CE)  
T +39 081 502 6184  
info@alcasitalia.it | [www.alcasitalia.it](http://www.alcasitalia.it)

**Azienda certificata**

Certificazione di sistemi  
di gestione per la qualità  
UNI EN ISO 9001:2008

**Azienda certificata**

Certificazione di sistemi  
di gestione ambientale  
UNI EN ISO 14001:2008

### Dati tecnici

PRODOTTO	Complementare per stucchi in polvere
PESO SPECIFICO	1,000 ± 0,010 kg/l
VISCOSITÀ	Pasta densa tixotropica
SPESSORI CONSIGLIATI	500-600 µm
MANI CONSIGLIATE	1-2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	24 ore
METODO APPLICATIVO	Spatola
POT LIFE A 23°C	1-2 ore
RESA TEORICA	1-2 kg/m <sup>2</sup> per uno strato di 500-600 µm
SECCO AL TATTO (23°C)	2-4 ore
CARTEGGIABILE (23°C)	Dopo almeno 6 ore

#### REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

2

#### Alcas Italia srl

##### sede legale

via A. Moro, 29  
 81031 Aversa (CE)  
 PI 03613710619  
 SDI 5RU082D

##### sede operativa

Zona Asi Aversa Nord  
 81032 Carinaro (CE)  
 T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | [www.alcasitalia.it](http://www.alcasitalia.it)

##### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
 di gestione per la qualità  
 UNI EN ISO 9001:2008

##### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
 di gestione ambientale  
 UNI EN ISO 14001:2008