

# PLASTUK

Rev.01/2019

## DESCRIZIONE

Stucco in polvere a base gesso per interni. Da miscelare al momento dell'utilizzo, rappresenta la giusta soluzione per uniformare supporti murali con intonaci a base calce o cemento, questi ultimi opportunamente stagionati. Caratterizzato da una buona lavorabilità e facile carteggiabilità, si distingue per finezza della finitura, bianchezza e adesione al supporto. Particolarmente indicato per l'incollaggio di profilati in gesso, è altrettanto utile per colmare microcavillature o fori, e per la preparazione del supporto per la successiva applicazione di carta da parato.

## CAMPI DI IMPIEGO

Adatto per correggere le imperfezioni dei muri, riempire fori, nascondere screpolature, anche su legno e prefabbricati di varia natura. Ottimo per l'incollaggio di rosoni e cornici di gesso. Non idoneo come rasante e non applicabile su supporti umidi.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Supporti nuovi:** spazzolare, spolverare eliminando ogni traccia di residui friabili, come polveri e detriti, e di residui oleosi. È consigliabile pretrattare con una mano di ALCAFIX diluito opportunamente con acqua.

**Supporti pitturati:** asportare la eventuale pittura in fase di distacco, spazzolare, spolverare e consolidare con una mano di ALCAFIX opportunamente diluito con acqua.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, stagionato e pulito, esente da efflorescenze saline, da residui friabili ed oleosi.

## APPLICAZIONE

Con spatola metallica. Versare 2 parti di prodotto (spargendo a velo) in 1 parte di acqua di diluizione ed amalgamare fino ad ottenere una pasta omogenea. Lasciare a riposo per circa 10 minuti e rimescolare prima dell'uso. L'impasto ottenuto si manterrà lavorabile per 4-8 ore. Applicare il prodotto con spatola d'acciaio in una o due mani; l'eventuale seconda mano, sempre quando la prima è perfettamente essiccata. Il film secco ottenuto va sempre carteggiato, spolverato ed opportunamente "fissato", prima di essere sovraverniciato. Non applicare su superfici calde o gelide, in presenza di forte ventilazione ed in ambienti con elevata umidità relativa. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. È consigliabile sovraverniciare, considerando anche la mano del fissativo, almeno dopo 24 ore dall'applicazione.

L'utilizzo di acqua di diluizione tiepida, calda, gelida o inquinata, e di mescolatori veloci, può influenzare i tempi di lavorabilità in maniera importante. Si consiglia pertanto di utilizzare sempre acqua fresca e pulita e mescolatori a basso numero di giri.

#### **DILUIZIONE**

Con acqua 50%.

#### **DATI TECNICI**

<b>PRODOTTO</b>	Stucco in polvere
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,780 ± 0,050 Kg/l
<b>VISCOSITÀ</b>	Pasta densa tixotropica
<b>SPESSORI CONSIGLIATI</b>	350-450 micron
<b>NUMERO MANI CONSIGLIATE</b>	1-2 mani a distanza di 4-6 ore
<b>SOVRAVERNICIABILITÀ</b>	24 ore
<b>POT LIFE A 23°C</b>	4-8 ore
<b>METODO APPLICATIVO</b>	Spatola metallica
<b>RESA TEORICA</b>	1-2 Kg/mq per uno strato di 350-450 micron
<b>ESSICCAZIONE (A 23°C)</b>	
<b>Secco al tatto</b>	2-4 ore
<b>Carteggiabile</b>	Dopo almeno 6 ore

#### **LAVAGGIO ATTREZZI**

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

#### **STOCCAGGIO**

12 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.