MURAL PIÙ

Rev.02/2019

DESCRIZIONE
Pittura lavabile traspirante riempitiva di buona copertura ed elevata permeabilità al vapore.

CAMPI DI IMPIEGO
Particolarmente indicata per quelle superfici interne che necessitano di un elevato potere coprente associato ad una buona traspirabilità.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Muri nuovi: stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con ALCAFIX opportunamente diluito con acqua.
Muri già trattati interni: asportare al massimo la precedente pittura o tutte le parti in fase di distacco, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine applicare una mano di imprimitura con ALCAFIX opportunamente diluito.
In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da efflorescenze saline, da residui oleosi, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE
Applicare almeno 2 mani di MURAL PIU' a pennello, rullo o a spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 12 ore dalla mano di fondo e almeno 8 ore tra la prima e la seconda mano di pittura. Applicare con temperature comprese tra + 5 e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

DILUIZIONE
Aggiungere 20-25% di acqua.

DATI TECNICI

PRODOTTO	Pittura lavabile traspirante per interni
PESO SPECIFICO	1,640 ± 0,050 kg/lt
VISCOSITÀ	25000 ± 4000 Cps Brookfield a 23°C
pH	7-9
BRILLANTEZZA	Opaco<10 G.U. 85°
POTERE COPRENTE	Classe 3
ABRASIONE A UMIDO	Classe 5

ALCAS ITALIA S.r.l.
Sede Legale:
Via Aldo Moro, 29 - 81031 Aversa (CE)
Stabilimento e Uffici:
Zona Asi Aversa Nord - 81032 Carinaro (CE)
www.alcasitalia.it - info@alcasitalia.it
ordini@alcasitalia.it - ufficio@alcasitalia.it
T +39 081 502 61 84 - F +39 081 813 34 95

COLORE	Bianco
SPESSORI CONSIGLIATI	40÷50 micron secchi per singola mano
NUMERO DI MANI CONSIGLIATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	8-10 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo, spruzzo
RESA TEORICA	4-5 mq/lt per due strati
ESSICCAZIONE A 23°C	
Secco al tatto	1-2 ore
Secco in profondità	18-24 ore

LAVAGGIO ATTREZZI
Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STOCCAGGIO
24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

ALCAS ITALIA S.r.l.
Sede Legale:
Via Aldo Moro, 29 - 81031 Aversa (CE)
Stabilimento e Uffici:
Zona Asi Aversa Nord - 81032 Carinaro (CE)
www.alcasitalia.it - info@alcasitalia.it
ordini@alcasitalia.it - ufficio@alcasitalia.it
T +39 081 502 61 84 - F +39 081 813 34 95