

PROTEXCOLOR

Rev.01/2019

DESCRIZIONE

Protettivo ad acqua per interni, incolore e opaco, a base di particolari leganti in dispersione acquosa, pigmenti trasparenti e speciali additivi che gli conferiscono elevate capacità di protezione superficiale. Di facile applicazione, non altera la tinta iniziale del prodotto su cui è applicato e ne migliora in modo considerevole la smacchiabilità. Fondamentale per la perfetta riuscita del ciclo applicativo e la preservazione della stessa, in particolar modo di pareti tinteggiate con tinte forti che possono dare luogo a problemi di gessatura.

CAMPI DI IMPIEGO

È particolarmente indicato per proteggere la superficie di tutti quei prodotti murali che per loro composizione tendono a gessare, come per esempio idropitture in tinte forti o ad effetto metallo, etc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il supporto sia perfettamente asciutto. Attendere almeno 48 ore dall'applicazione dell'ultima mano di idropittura.

APPLICAZIONE

Applicare due mani di PROTEXCOLOR a pennello o a rullo a pelo raso. Applicare in modo tale da bagnare perfettamente la superficie per ottimizzare la protezione finale ma avendo cura di stendere il prodotto perfettamente ed uniformemente in strati sottilissimi.

Mescolare bene e ripetutamente prima e durante l'uso.

DILUIZIONE

Aggiungere 20-40% di acqua per prima mano, 0-30% di acqua per seconda mano sempre in base all'assorbimento del supporto.

DATI TECNICI

PRODOTTO	Protettivo murale opaco
PESO SPECIFICO	0,980 ± 0,050 Kg/lit
VISCOSITÀ	290 ± 10 Cps Brookfield a 23°C
BRILLANTEZZA	Gloss (85°): 2,5± 0,5
COLORE	Trasparente
SPESSORI CONSIGLIATI	10÷20 micron secchi per singola mano
NUMERO MANI CONSIGLIATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	8-10 ore

METODO APPLICATIVO

RESA TEORICA

ESSICCAZIONE A 23°C

Secco al tatto

Secco in profondità

Pennello, rullo

12-15 mq/lt per 1 strato

1-2 ore

18-24 ore

LAVAGGIO ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STOCCAGGIO

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.