

# Airlac

## Descrizione

Idropittura murale traspirante da interno, bianchissima e opaca, si distingue per il basso odore sia in barattolo che durante la posa in opera.

Grazie a speciali additivi, risulta idrorepellente, il che migliora la resistenza del prodotto a contatti occasionali con l'acqua.

A base di resine viniliche, è caratterizzata da ottimo potere coprente e punto di bianco. Dotata di buon potere riempitivo, permette di mascherare lievi imperfezioni delle superfici da trattare.

Prodotto classificato **A+** secondo la normativa francese per l'*indoor air quality* [Decree of March 2011 (DEVL1101903D) and Arrêté of April 2011 (DEVL1104875A) modified in February 2012 (DEVL1133129A)].

Il prodotto ha superato i test relativi al contenuto di sostanze cancerogene, mutageniche e tossiche per la riproduzione secondo la normativa francese sui componenti CMR [Regulation of April and May 2009 (DEVP0908633A and DEVP0910046A)].

AIRLAC rientra entro i limiti alle emissioni secondo la normativa *CAM Edilizia* [Decreto 11 Ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6/11/2017)].

## Campi d'impiego

Indicata per la finitura di ambienti interni dove è richiesta una buona traspirabilità insieme ad una buona idrorepellenza, e dove sono richieste alte prestazioni dal punto di vista del comfort abitativo relative alla qualità dell'aria.

## Preparazione del supporto

Muri nuovi: stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con ALCAFIX opportunamente diluito con acqua.

Muri interni già trattati: asportare al massimo la precedente pittura o tutte le parti in fase di distacco, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine applicare una mano di imprimitura con ALCAFIX opportunamente diluito.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da efflorescenze saline, da residui oleosi, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

## Applicazione

Applicare almeno 2 mani di AIRLAC a pennello, rullo o a spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 12 ore dalla mano di fondo e almeno 8 ore tra la prima e la seconda mano di pittura. Applicare con temperature comprese tra +5 e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

### Alcas Italia srl

#### sede legale

via A. Moro, 29  
81031 Aversa (CE)  
PI 03613710619  
SDI 5RU082D

#### sede operativa

Zona Asi Aversa Nord  
81032 Carinaro (CE)  
T +39 081 502 6184  
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione per la qualità  
UNI EN ISO 9001:2008

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione ambientale  
UNI EN ISO 14001:2008

**Diluizione**

Aggiungere 20-25% di acqua se applicato a rullo, 30% se applicato a pennello.

**Pulizia attrezzi**

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

**Stoccaggio**

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

**Dati tecnici**

PRODOTTO	Pittura traspirante per interni
PESO SPECIFICO	1,600 ± 0,050 kg/l
VISCOSITÀ	10000 ± 1000 cP Brookfield a 23°C
pH	7-9
BRILLANTEZZA	Opaco (<10 g.u. 85°)
POTERE COPRENTE	Classe 2
ABRASIONE A UMIDO	Classe 4
COLORE	Bianco
SPESSORI CONSIGLIATI	50-60 µm secchi per singola mano
MANI CONSIGLIATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	8-10 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo, spruzzo
RESA TEORICA	4-5 m <sup>2</sup> /l per due strati
SECCO AL TATTO (23°C)	1-2 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	16-20 ore

**REV 1/2023**

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

2

**Alcas Italia srl****sede legale**

via A. Moro, 29  
81031 Aversa (CE)  
PI 03613710619  
SDI 5RU082D

**sede operativa**

Zona Asi Aversa Nord  
81032 Carinaro (CE)  
T +39 081 502 6184  
info@alcasitalia.it | [www.alcasitalia.it](http://www.alcasitalia.it)

**Azienda certificata**

Certificazione di sistemi  
di gestione per la qualità  
UNI EN ISO 9001:2008

**Azienda certificata**

Certificazione di sistemi  
di gestione ambientale  
UNI EN ISO 14001:2008