

Alcdecor

Descrizione

Stucco decorativo in pasta, all'acqua, per interni, di facile applicazione. La particolare composizione, a base di grassello di calce e materie prime selezionate, conferisce alla superficie murale un aspetto lucido, morbido, traspirante ed un effetto estetico molto raffinato, che ricorda gli stucchi presenti negli antichi palazzi veneziani. Applicabile suintonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, superfici in calcestruzzo, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi, conglomerati di varia natura minerale. La finitura particolarmente elegante e la lucentezza riescono a conferire agli ambienti in cui è applicato una migliore luminosità, esaltando il contesto dell'arredo.

Campi d'impiego

Per la straordinaria gradevolezza visiva e tattile, per la varietà di sfumature ed effetti, è particolarmente indicato per impreziosire le superfici interne di appartamenti, studi, ville, alberghi, e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedono finiture che combinano modernità ed eleganza.

Preparazione del supporto

Verificare che il supporto sia perfettamente asciutto e ben stagionato, privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti, esente da fori, crepe e cavillature. In caso di superfici degradate, asportare, spazzolando o mediante lavaggio, tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze. Eliminare completamente strati elevati di pittura a calce o a tempera. In presenza di muffe o alghe, eseguire specifico trattamento. In caso di intonaco nuovo spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno strato di fissativo CLK, opportunamente diluito, per uniformare l'assorbimento del fondo. Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto. Preparato quindi idoneamente il supporto, applicare con pennello o con rullo a pelo corto 1-2 mani di fondo ISOLCOPREX INTERIOR, la prima diluita con il 50-100% di acqua e la seconda con il 20-30% di acqua. Attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra di fondo. Dopo almeno 12 ore, applicare ALCADÉCOR.

Applicazione

È consigliabile agitare con frusta, fino a consistenza e colore uniformi, 24 ore prima dell'applicazione. Stendere e rasare, con frattazzo in acciaio inox, uno o più strati di ALCADÉCOR fino ad ottenere una superficie liscia ed uniforme. Attendere almeno 5 ore tra

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

uno strato e l'altro, carteggiare sempre con carta abrasiva fine e spolverare accuratamente.

Per la finitura, applicare un ulteriore strato di ALCADECOR con una spatola in acciaio. Prelevare piccole quantità di prodotto e stendere il materiale sovrapponendo le spatolate con movimenti rapidi e decisi. A seconda dell'effetto desiderato, lavorare con spatole in acciaio inox più o meno larghe. Dopo 10-15 minuti, passare più volte la spatola con movimenti semicircolari, premendo leggermente fino ad ottenere l'aspetto lucido. Un accorgimento importante, per agevolare la lucidatura, consiste nel miscelare ALCADECOR (prima della mano di finitura) per renderlo più fluido. In questo modo, penetrerà facilmente in ogni fessura e, con una leggera pressione, la superficie diventerà liscia.

È consigliabile eseguire il procedimento di finitura su superfici di dimensioni contenute (circa 1 m²). Nel passare al metro quadrato successivo, è opportuno sovrapporsi al metro quadrato precedente per eliminare qualsiasi segno di giunzione.

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra 8°C e 35°C. Il prodotto può essere pulito con una spugna non abrasiva utilizzando acqua e comuni saponi e detergenti neutri. Non impiegare detergenti alcolici e solventi.

Per poter realizzare l'effetto decorativo descritto, è indispensabile impiegare come fondo il prodotto ISOLCOPREX INTERIOR.

Diluizione

Pronto all'uso.

Pulizia attrezzi

Con acqua subito dopo il loro utilizzo.

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Dati tecnici

PRODOTTO	Rivestimento decorativo
PESO SPECIFICO	1,530 ± 0,050 kg/l a 20°C
VISCOSITÀ	Pasta densa
COLORE	Bianco e tinte di cartella
METODO APPLICATIVO	Frattazzo e spatola in acciaio inox
RESA TEORICA	1-1,3 kg/m ² per tre strati su intonaco civile 0,4-0,6 kg/m ² per tre strati su superfici lisce (gesso, cartongesso, ecc.)
FUORI POLVERE	30-40 minuti
SECCO AL TATTO (23°C)	2-3 ore
CARTEGGIABILE E SOVRAPPLICABILE	Dopo 5 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	24 ore

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Alcas Italia srl**sede legale**

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata

Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata

Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008