

Alcamita

Descrizione

Fondo ad effetto magnetico, additivato con speciali resine e particelle magnetiche.

Campi d'impiego

La parete diventa uno spazio dove applicare, grazie all'ausilio di piccole calamiti: fogli, foto ricordi, avvisi. In combinazione con il prodotto ALCAPRINT, si inserisce all'interno di progetti di interior design, donando alle superfici carattere e personalità. Ideale per locali commerciali, camerette dei bambini, studi, ecc. Grazie all'ausilio di semplici gessetti, la superficie diventa scrivibile e allo stesso tempo cancellabile con un panno morbido.

Preparazione del supporto

Supporto murale: verificare che il supporto sia perfettamente asciutto e ben stagionato, pulito e liscio. Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto. Preparato il supporto, applicare con pennello o con rullo a pelo corto una mano di ISOLCOPREX INTERIOR diluita con il 50% di acqua. Dopo almeno 12 ore, applicare ALCAMITA.

Legno e ferro: carteggiare con carta abrasiva fine, spolverare, sgrassare se necessario, ed applicare una o due mani di CEMENTIFOND opportunamente diluito. Dopo almeno 12 ore, applicare ALCAMITA.

Applicazione

Applicare tre mani di ALCAMITA diluito al 10% con acqua, intervallando le mani di almeno 5 ore. Si consiglia di utilizzare un rullo a pelo corto. Procedere alla stesura del prodotto ALCAPRINT. Attendere almeno 6 giorni prima di disegnare, avendo cura di usare solo gessetti a punta morbida.

Diluizione

Aggiungere 10% di acqua.

Pulizia attrezzi

Con acqua subito dopo il loro utilizzo.

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Dati tecnici

PRODOTTO	Finitura decorativa
PESO SPECIFICO	1,470 ± 0,050 kg/l
VISCOSITÀ	6000 ± 2000 cP Brookfield a 23°C
pH	8-9
BRILLANTEZZA	Satinato (ca. 25 g.u. 60°)
POTERE COPRENTE	Classe 2
ABRASIONE A UMIDO	Classe 2
COLORE	Tinte di cartella
MANI CONSIGLiate	2 mani
METODO APPLICATIVO	Rullo a pelo corto
RESA TEORICA	6-8 m ² /l per due strati
FUORI POLVERE	Circa 1 ora
SECCO AL TATTO (23°C)	3-4 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	24 ore

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

2

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
 81031 Aversa (CE)
 PI 03613710619
 SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
 81032 Carinaro (CE)
 T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione per la qualità
 UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione ambientale
 UNI EN ISO 14001:2008