

# Alcamur

## Descrizione

Smalto idrodiluibile, antimuffa, per superfici murali, a base di resine acril-silossaniche, per applicazioni interne in ambienti ad elevata frequentazione. È caratterizzato da ottima copertura, buona dilatazione e adesione. Il film essiccato offre un'elevata resistenza ai lavaggi, alla formazione di macchie di sporco e di polvere, e protegge i supporti murali da urti e abrasioni. Speciali additivi, congiuntamente all'azione della componente silossanica che consente la permeabilità al vapore acqueo, garantiscono un'efficace azione igienizzante, preservando il film dall'azione di muffe ed alghe. Finitura ultrafine, ottima lavabilità e aspetto di pregio ne fanno il top di gamma per quanto riguarda i rivestimenti murali da interno. Richiesto in contesti dove l'aspetto delle pareti impreziosisce e valorizza l'arredamento.

Certificato secondo la norma UNI 11021, risulta essere idoneo per applicazioni in ambienti sottoposti a protocolli HACCP.

Disponibile nella versione opaca o satinata.

## Campi d'impiego

È adatto alla pitturazione di ambienti particolarmente trafficati, soggetti a continue operazioni di pulizia quali scuole, ospedali, etc. Può essere applicato su intonaco civile, intonaco a gesso, cartongesso, calcestruzzo.

## Preparazione del supporto

Superfici murali nuove: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura, eliminare le parti poco aderenti, togliere polvere ed eventuali tracce di sporco, stuccare se necessario, carteggiare e applicare una mano di ALCAFIX opportunamente diluito, o meglio SILOPAINT FISSATIVO per non alterare la permeabilità al vapore acqueo del prodotto.

Superfici murali già dipinte: eliminare le parti poco aderenti, togliere polvere ed eventuali tracce di sporco, stuccare se necessario, carteggiare e applicare una mano di ALCAFIX opportunamente diluito.

Nel caso di superfici dipinte con vecchi smalti, carteggiare leggermente la superficie.

## Applicazione

Applicare almeno due mani di ALCAMUR a pennello, a rullo o a spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 12 ore dalla mano di fondo e almeno 8 ore tra la prima e la seconda mano di pittura. Applicare con temperature comprese tra +5 e +30°C. Mescolare bene prima dell'uso.

## Diluizione

Aggiungere 5-10% di acqua.

### Alcas Italia srl

#### sede legale

via A. Moro, 29  
81031 Aversa (CE)  
PI 03613710619  
SDI 5RU082D

#### sede operativa

Zona Asi Aversa Nord  
81032 Carinaro (CE)  
T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione per la qualità  
UNI EN ISO 9001:2015

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione ambientale  
UNI EN ISO 14001:2015

**Pulizia attrezzi**

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

**Stoccaggio**

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

**Dati tecnici**

PRODOTTO	Smalto murale antimuffa
PESO SPECIFICO	1,320 ± 0,050 kg/l
VISCOSITÀ	5000 ± 500 cP Brookfield a 23°C
pH	8-9
BRILLANTEZZA	Opaco < 10 g.u. (60°) Satinato = 25 ±5 g.u. (60°)
POTERE COPRENTE	Classe 2
ABRASIONE AD UMIDO	Classe 1
COLORE	Bianco e tinte di cartella
SPESSORI CONSIGLIATI	35-40 µm per mano
MANI CONSIGLIATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	8-10 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo, spruzzo
RESA TEORICA	6-8 m <sup>2</sup> /l per due strati
SECCO AL TATTO (23°C)	2-3 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	24-48 ore

**REV 1/2025**

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

**Alcas Italia srl**

## sede legale

via A. Moro, 29  
81031 Aversa (CE)  
PI 03613710619  
SDI 5RU082D

## sede operativa

Zona Asi Aversa Nord  
81032 Carinaro (CE)  
T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione per la qualità  
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione ambientale  
UNI EN ISO 14001:2015