

Alcasil fondo di contatto

Descrizione

Fondo consolidante pigmentato all'acqua, a base di polisilicati di potassio, copolimeri stirolo-acrilici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e quarzi selezionati. Grazie alla sua particolare composizione consente l'applicazione di pitture e rivestimenti a base silicati su pareti già trattate con pitture tradizionali evitando rimozioni e sverniciature. La sua componente acrilica, infatti, aderisce perfettamente allo strato organico esistente, mentre la sua componente minerale è adatta a legarsi alla successiva finitura ai silicati con ottima adesione ed assenza di sfogliamenti. Possiede, inoltre, buona permeabilità al vapore acqueo, alta idrorepellenza e ottima resistenza alla formazione di muffe, alghe e funghi.

Campi d'impiego

Su superfici interne ed esterne come ponte tra supporto e finitura ai silicati o come fissativo per diminuire ed uniformare l'assorbimento del supporto. Adatto anche su supporti a base gesso e suoi derivati.

Preparazione del supporto

Pitture organiche in buono stato: spazzolare, eliminare le tracce di polvere e untuosità varie, eventuali efflorescenze saline e formazioni vegetali o batteriche. Stuccare, se necessario, e carteggiare.

Pitture organiche in degrado: spazzolare ed eliminare le parti poco aderenti, le tracce di polvere e untuosità varie, eventuali efflorescenze saline e formazioni vegetali o batteriche. Apportare le necessarie stuccature, se necessario, e carteggiare. In presenza di supporto estremamente friabile, imprimere con SILOPAINT FISSATIVO.

Applicazione

Applicare 1-2 mani di prodotto a pennello o a rullo di lana. Lasciare trascorrere almeno 10 ore tra la prima e la eventuale seconda mano di pittura. In genere, una sola mano basta per ottenere una perfetta copertura ed uniformità in ogni punto del supporto da trattare. Una seconda mano può essere necessaria quando il supporto presenta dei rappezzati. Applicare con temperature comprese tra +5 e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Le superfici trattate vanno protette per almeno 48 ore da eventuali precipitazioni atmosferiche. Mescolare lentamente prima dell'uso.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Diluizione

Aggiungere il 20-30% di acqua.

Pulizia attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

.

Stoccaggio

12 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Dati tecnici

PRODOTTO	Fondo di contatto
PESO SPECIFICO	1,500 ± 0,050 kg/l a 20°C
VISCOSITÀ	16000 ± 2000 cP Brookfield a 20°C
BRILLANTEZZA	Molto opaco
COLORE	Bianco
SPESSORI CONSIGLIATI	60-70 µm secchi per singola mano
MANI CONSIGLATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	10-12 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo
RESA TEORICA	4-5 m ² /l per due strati
SECCO AL TATTO (23°C)	1-2 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	18-24 ore

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

2**Alcas Italia srl****sede legale**

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata

Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata

Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008