

# Alkantara

## Descrizione

Pittura decorativa all'acqua per interni, perlescente, di facile applicazione. La particolarità delle materie prime impiegate nella formulazione conferisce al prodotto diverse caratteristiche che lo rendono un decorativo universale, elegante e d'impatto. Le speciali resine permettono una forte versatilità nelle metodologie di applicazione e, una volta asciugato il prodotto, impartiscono una piacevole sensazione vellutata al tatto. I particolari perlescenti, sinergicamente agli speciali additivi, donano al prodotto particolari giochi di riflessi di luce altrimenti irraggiungibili con altri prodotti. Il prodotto viene proposto in quattro differenti basi: PEARL, GOLD, RAME, e GRAPHITE, che possono poi essere tramutate nelle tinte di cartella. Oltre ad essere impiegato da solo, può essere utile per decorare opere effettuate con prodotti materici.

## Campi d'impiego

Per la straordinaria gradevolezza visiva e tattile, è particolarmente indicato per impreziosire le superfici interne di appartamenti, studi, ville, alberghi, e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedano finiture che combinano modernità ed eleganza.

## Preparazione del supporto

Verificare che il supporto sia perfettamente asciutto e ben stagionato, pulito e liscio. Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto. Preparato il supporto e trattato con idoneo fissativo all'acqua, applicare con pennello o con rullo a pelo corto 1-2 mani di fondo ISOLCOPREX INTERIOR (la prima diluita con il 50-100% di acqua, la seconda con il 20-30% di acqua), preferibilmente della stessa tonalità di ALKANTARA. Attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra di fondo. Dopo almeno 12 ore, applicare ALKANTARA.

## Applicazione

**EFFETTO NUVOLATO:** applicare con spugna umida uno strato di ALKANTARA, diluito con acqua al massimo 10%, eseguendo movimenti circolari. Dopo almeno 6 ore, applicare una seconda mano utilizzando lo stesso procedimento.

**EFFETTO SPATOLATO:** applicare con frattazzo in acciaio inox con bordi smussati e angoli arrotondati uno strato sottile di ALKANTARA in modo irregolare. Dopo aver coperto circa 1 m<sup>2</sup>, stendere il prodotto applicato dando spatolate incrociate in tutte le direzioni. Si otterranno così striature con sfumature di colore diverso. Dopo almeno 6 ore, applicare una seconda mano utilizzando lo stesso procedimento.

**SUPPORTI LAVORATI CON ALCASENSE:** atteso il tempo di stagionatura dello stucco materico ALCASENSE come indicato sulla relativa scheda tecnica, è possibile impreziosire l'opera

### Alcas Italia srl

#### sede legale

via A. Moro, 29  
81031 Aversa (CE)  
PI 03613710619  
SDI 5RU082D

#### sede operativa

Zona Asi Aversa Nord  
81032 Carinaro (CE)  
T +39 081 502 6184  
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione per la qualità  
UNI EN ISO 9001:2008

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione ambientale  
UNI EN ISO 14001:2008

applicando ALKANTARA con una spugnetta non abrasiva, in una o più tinte, tamponando e strisciando il prodotto in modo da avere gli effetti desiderati e le diverse sfumature di colore. La stesura e la lavorazione del prodotto non creano problemi di giunte o di attaccatura in quanto ALKANTARA liscio e schiacciato con il frattazzo si compatta perfettamente tra una zona e l'altra.

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra 5°C e 30°C.

Il prodotto può essere pulito con una spugna non abrasiva, utilizzando acqua e comuni saponi e detergenti neutri. Non impiegare detergenti alcolici e solventi.

**Per poter realizzare gli effetti decorativi descritti, è indispensabile impiegare come fondo il prodotto ISOLCOPREX INTERIOR.**

**Non è consigliato l'uso di cere o vernici protettive dopo l'applicazione. Tali protettivi farebbero scomparire la morbidezza al tatto.**

## Diluizione

Pronto all'uso. Aggiungere al massimo 10% di acqua.

## Pulizia attrezzi

Con acqua subito dopo il loro utilizzo.

## Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

### Alcas Italia srl

**sede legale**

via A. Moro, 29  
81031 Aversa (CE)  
PI 03613710619  
SDI 5RU082D

**sede operativa**

Zona Asi Aversa Nord  
81032 Carinaro (CE)  
T +39 081 502 6184  
info@alcasitalia.it | [www.alcasitalia.it](http://www.alcasitalia.it)

Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione per la qualità  
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione ambientale  
UNI EN ISO 14001:2008

**Dati tecnici**

PRODOTTO	Finitura decorativa
PESO SPECIFICO	1,140 ± 0,025 kg/l a 20°C
VISCOSITÀ	30000 ± 3000 cP Brookfield a 20°C
pH	7-9
COLORE	Tinte di cartella
MANI CONSIGLiate	2 mani
METODO APPLICATIVO	Frattazzo, spatola, spugna
RESA TEORICA	10-12 m <sup>2</sup> /l per uno strato
FUORI POLVERE	30-40 minuti
SECCO AL TATTO (23°C)	1-2 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	24 ore

**REV 1/2023**

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

**Alcas Italia srl****sede legale**

via A. Moro, 29  
 81031 Aversa (CE)  
 PI 03613710619  
 SDI 5RU082D

**sede operativa**

Zona Asi Aversa Nord  
 81032 Carinaro (CE)  
 T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | [www.alcasitalia.it](http://www.alcasitalia.it)

**Azienda certificata**

Certificazione di sistemi  
 di gestione per la qualità  
 UNI EN ISO 9001:2008

**Azienda certificata**

Certificazione di sistemi  
 di gestione ambientale  
 UNI EN ISO 14001:2008