

Alkelastic

Descrizione

Pittura alla farina di quarzo, riempitiva, opaca, a base di speciali resine elastomeriche, pigmenti e cariche selezionate ed additivi vari di qualità, che conferiscono al prodotto ottime proprietà di dilatazione ed impermeabilizzazione. Permette una buona diffusione del vapore acqueo unita ad una elevata resistenza agli agenti atmosferici ed agli sbalzi termici. La sua elevata elasticità consente al rivestimento di seguire i movimenti del supporto senza fessurarsi e, non contenendo plastificanti esterni, mantiene nel tempo le sue caratteristiche. Presenta un buon potere uniformante e riempitivo e crea un ponte elastico sulle screpolature evitando infiltrazioni di acqua e anidride carbonica.

Campi d'impiego

Indicata per applicazioni su intonaci civili a base di calce e di cemento in genere.

Preparazione del supporto

Superfici murali nuove: accertarsi che siano trascorse almeno 4-6 settimane di stagionatura dall'applicazione dell'ultima mano di intonacatura (anche se si tratta solo di rappezzi). Pulire accuratamente le superfici da ogni traccia di polvere, residui oleosi e punte di intonaco. Applicare una mano di fissativo CLK o SOLVEX. Dopo almeno 18 ore, applicare una mano di ISOGUM opportunamente diluito con acqua.

Superfici murali già dipinte: eliminare le parti mal ancorate, togliere polvere o tracce di sporco. Applicare una mano di fissativo CLK o SOLVEX. Dopo almeno 18 ore, applicare una mano di ISOGUM opportunamente diluito con acqua. Su superfici ammalorate (alghe, muschi, efflorescenza salina, forti fenomeni di umidità di risalita, ecc.) non è garantita la perfetta adesione del prodotto al supporto. È necessario quindi bonificare prima dell'applicazione.

Applicazione

Applicare almeno due mani di ALKELASTIC a pennello e a rullo. Lasciare trascorrere 6-8 ore dalla mano di fondo e almeno 8 ore tra una mano e l'altra. La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +35°C. Non applicare in imminente possibilità di pioggia, in giornate con elevata umidità ambientale, su supporti fortemente assolati o gelidi ed in presenza di forte vento. Oltre alla mano di imprimitura, applicare sempre almeno due mani di finitura in modo da ottenere un film compatto ed omogeneo. A lavoro ultimato, è necessario proteggere la superficie trattata per almeno 48 ore da eventuali precipitazioni atmosferiche.

Diluizione

Aggiungere 20-25% di acqua.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Pulizia attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Dati tecnici

PRODOTTO	Pittura elastomerica
PESO SPECIFICO	1,540 ± 0,050 kg/l
VISCOSITÀ	24000 ± 5000 cP Brookfield a 23°C
pH	8-9
BRILLANTEZZA	Opaco (<10 g.u. 85°)
COLORE	Bianco e tinte di cartella
SPESSORI CONSIGLIATI	60-70 µm secchi per singola mano
MANI CONSIGLATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	8-10 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo
RESA TEORICA	4-5 m ² /l per due strati
SECCO AL TATTO (23°C)	1-2 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	8-12 ore

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

2

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
 81031 Aversa (CE)
 PI 03613710619
 SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
 81032 Carinaro (CE)
 T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione per la qualità
 UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione ambientale
 UNI EN ISO 14001:2008