

Cementisol

Descrizione

Pittura opaca di fondo a base solvente per esterni ed interni, specifico per superfici in legno. Di facile applicazione e carteggiabilità, presenta caratteristiche di buona adesione al supporto, ottima copertura e potere riempitivo. Uniforma ed ottimizza gli assorbimenti dei supporti.

Campi d'impiego

Ideale come fondo per cicli di verniciatura con ogni tipo di finitura sintetica a solvente.

Preparazione del supporto

Supporti cementizi o in muratura: rimuovere eventuali frammenti o parti friabili. Stuccare, carteggiare e spolverare. In presenza di supporti molto sfarinanti, è necessario consolidare con SOLVEX almeno 24 ore prima.

Supporti in legno nuovi: carteggiare finemente e spolverare bene. Applicare una mano di CEMENTISOL, attendere l'essiccazione; nel caso di supporti danneggiati, stuccare, attendere l'essiccazione, carteggiare per eliminare il pelo del legno ed eventuali eccedenze o sbavature di stucco e spolverare.

Supporti in legno verniciati e parzialmente degradati: rimuovere eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi, irruvidire il film di vernice preesistente, ritoccare le porzioni di legno scoperto con CEMENTISOL, attendere l'essiccazione, stuccare le eventuali parti danneggiate, carteggiare per eliminare il pelo del legno ed eventuali eccedenze o sbavature di stucco e spolverare.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da marcescenza.

Applicazione

Applicare 1-2 mani a pennello o a rullo. Applicare con temperature comprese tra +5 e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

Diluizione

Aggiungere 5-10% di DILUENTE A.

Pulizia attrezzi

Con DILUENTE A immediatamente dopo l'uso.

Stoccaggio

Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2015

Dati tecnici

PRODOTTO	Fondo coprente alchidico
PESO SPECIFICO	1,620 ± 0,050 kg/l
VISCOSITÀ	1750 ± 250 cP Brookfield a 23°C
BRILLANTEZZA	8 ± 1 g.u. 85°
COLORE	Bianco
SPESSORI CONSIGLIATI	50-60 µm secchi per singola mano
MANI CONSIGLIATE	2
SOVRAVERNICIABILITÀ	18-24 ore con smalti sintetici a pennello
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo
RESA TEORICA	5-6 m ² /l per due strati
SECCO AL TATTO (23°C)	2 ore circa
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	18-24 ore

REV 1/2025

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2015