

Colorset NOX

Descrizione

COLORSET NERO NOX è una dispersione concentrata di pigmento in soluzione acquosa, priva di leganti, alchil-fenoli etossilati (APEO-free) e a basso contenuto di solventi organici volatili. È una pasta semifluida pronta all'uso, di consistenza colabile e pompabile, sviluppata per colorare (mediante sistemi tintometrici volumetrici e gravimetrici, sia di tipo manuale che automatico) idropitture e rivestimenti decorativi a base di resine polimeriche.

COLORSET NERO NOX è a base di un pigmento inorganico micronizzato dotato di elevata resistenza al lavaggio, alla luce ed agli agenti atmosferici, con ottima forza colorante e **resistenza all'esterno**.

Applicazione

Le confezioni vanno adeguatamente omogeneizzate (mediante spatola o mediante agitazione in mixer giroscopico a velocità lenta per 3 minuti) e poste nei canestri del tintometro. **Per garantire l'omogeneità delle paste, è indispensabile attivare l'agitazione quotidiana prevista nei tintometri.** Per mantenere la fluidità delle paste coloranti in fase di erogazione, la temperatura dell'ambiente, durante l'impiego, deve essere compresa tra 10°C e 35°C. Per non alterare le caratteristiche prestazionali dei prodotti tinteggiati, deve essere rispettata la quantità di pasta prevista nei formulari.

Stoccaggio

12 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Dati tecnici**CARATTERISTICHE FISICHE**

Densità (g/ml) 20°C	1,66 ± 0,02
pH	7,5-8,5

APPLICAZIONI

Pitture/rivestimenti organici per esterni	Sí
Pitture alla calce	Sí
Pitture ai silicati	Sí

RESISTENZA ALLA LUCE

Tono pieno (min. 1 – max. 8)	8
Tono ridotto 1:25 (min. 1 – max. 8)	8

RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

Tono pieno (min 1 – max 5)	5
Tono ridotto 1:25 (min. 1 – max. 5)	5

RESISTENZA CHIMICA

Acidi (min. 1 – max. 5)	5
Alcali (min 1. – max. 5)	5

CONSERVAZIONE

Tra i 5°C e 35°C. Teme il gelo.	-
---------------------------------	---

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Alcas Italia srl

sede legale
via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa
Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008