

# Fondo Sintetico Opaco

## Descrizione

Pittura opaca di fondo a base solvente per esterni ed interni, specifico per superfici in legno. Di facile applicazione e carteggiabilità, presenta caratteristiche di buona adesione al supporto, ottima copertura e potere riempitivo. Uniforma ed ottimizza gli assorbimenti dei supporti.

## Campi d'impiego

Ideale come fondo per cicli di verniciatura con ogni tipo di finitura sintetica a solvente.

## Preparazione del supporto

Supporti cementizi o in muratura: rimuovere eventuali frammenti o parti friabili. Stuccare, carteggiare e spolverare. In presenza di supporti molto sfarinanti, è necessario consolidare con SOLVEX almeno 24 ore prima.

Supporti in legno nuovi: carteggiare finemente e spolverare bene. Applicare una mano di FONDO SINTETICO OPACO, attendere l'essiccazione; nel caso di supporti danneggiati, stuccare, attendere l'essiccazione, carteggiare per eliminare il pelo del legno ed eventuali eccedenze o sbavature di stucco e spolverare.

Supporti in legno verniciati e parzialmente degradati: rimuovere eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi, irruvidire il film di vernice preesistente, ritoccare le porzioni di legno scoperto con FONDO SINTETICO OPACO, attendere l'essiccazione, stuccare le eventuali parti danneggiate, carteggiare per eliminare il pelo del legno ed eventuali eccedenze o sbavature di stucco e spolverare.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da marcescenza.

## Applicazione

Applicare 1-2 mani a pennello o a rullo. Applicare con temperature comprese tra +5 e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

## Diluizione

Aggiungere 5-10% di DILUENTE S.

## Pulizia attrezzi

Con DILUENTE S immediatamente dopo l'uso.

### Alcas Italia srl

#### sede legale

via A. Moro, 29  
81031 Aversa (CE)  
PI 03613710619  
SDI 5RU082D

#### sede operativa

Zona Asi Aversa Nord  
81032 Carinaro (CE)  
T +39 081 502 6184  
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione per la qualità  
UNI EN ISO 9001:2008

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione ambientale  
UNI EN ISO 14001:2008

## Stoccaggio

Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo

## Dati tecnici

PRODOTTO	Fondo coprente alchidico
PESO SPECIFICO	1,620 ± 0,050 kg/l
VISCOSITÀ	1750 ± 250 cP Brookfield a 23°C
BRILLANTEZZA	8 ± 1 g.u. 85°
COLORE	Bianco
SPESSORI CONSIGLIATI	50-60 µm secchi per singola mano
MANI CONSIGLIATE	2
SOVRAVERNICIABILITÀ	18-24 ore con smalti sintetici a pennello
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo
RESA TEORICA	5-6 m <sup>2</sup> /l per due strati
SECCO AL TATTO (23°C)	2 ore circa
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	18-24 ore

### REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

2

### Alcas Italia srl

#### sede legale

via A. Moro, 29  
 81031 Aversa (CE)  
 PI 03613710619  
 SDI 5RU082D

#### sede operativa

Zona Asi Aversa Nord  
 81032 Carinaro (CE)  
 T +39 081 502 6184  
 info@alcasitalia.it | [www.alcasitalia.it](http://www.alcasitalia.it)

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
 di gestione per la qualità  
 UNI EN ISO 9001:2008

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
 di gestione ambientale  
 UNI EN ISO 14001:2008