

Isolcoprex Exterior

Descrizione

Idropittura di fondo acril-silossanica per esterni, opaca, dotata di ottimo potere riempitivo e coprente. Caricato con inerti a granulometria controllata, migliora l'adesione degli strati di finitura e riduce l'assorbimento del supporto agevolando così la posa in opera nelle fasi successive. L'alta coprenza consente di mascherare le disomogeneità del sottofondo e migliora la resa colore degli strati di finitura, uniformando cromaticamente il supporto e impartendo al supporto un colore molto simile a quello della finitura richiesta. Ideale soprattutto per lavorazioni dove sono stati effettuati ripristini localizzati d'intonaco, ove sono richieste finiture dai toni particolarmente forti e cangianti e ove è previsto l'impiego di ALCAGRIT o ALCAGRIT AS. Disponibile nella versione ISOLCOPREX EXTERIOR G.F. (0,2mm) e ISOLCOPREX EXTERIOR G.G (0,6mm)

Campi d'impiego

Adatto ad essere applicato su svariate superfici quali supporti cementizi, intonaci rustici, muri vecchi, intonaci sfarinanti o molto assorbenti, rasanti specifici per cappotto termico

Preparazione del supporto

Muri nuovi: verificare che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato. Spazzolare accuratamente. Stuccare se necessario, carteggiare ed imprimere con SILOPAINT FISSATIVO diluito come da scheda tecnica oppure, qualora non è richiesta particolare traspirabilità del supporto, imprimere con ALCAFIX o SOLVEX opportunamente diluiti.

Muri già verniciati: eliminare qualsiasi parte in fase di distacco o friabile, spolverare, sgrassare se necessario, quindi procedere come per muri nuovi.

Nel caso di superfici particolarmente sfarinanti, o trattate con malte e/o rasanti, prima di procedere con l'applicazione dei cicli di finitura attendere la completa stagionatura (15-30 giorni in condizioni ambientali ottimali) e imprimere con SILOPAINT FISSATIVO diluito come da scheda tecnica oppure, qualora non è richiesta particolare traspirabilità del supporto, imprimere con CLK o SOLVEX opportunamente diluiti.

Applicazione

Applicare, a pennello a rullo o a spruzzo, 1-2 mani di ISOLCOPREX EXTERIOR opportunamente diluito. Attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra. Dopo almeno 12 ore applicare i prodotti di finitura.

La temperatura sia dell'ambiente che del supporto deve essere min. +5°C e max. +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa.

Diluizione

30-40% con acqua.

Pulizia attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Dati tecnici

PRODOTTO	Fondo pigmentato coprente
PESO SPECIFICO	1,450 ± 0,050 kg/l a 20°C
VISCOSITÀ	12000 ± 2000 cP Brookfield a 20°C
pH	7-9
BRILLANTEZZA	Opaco (<10 g.u. 85°)
COLORE	Bianco
POTERE COPRENTE	Classe 2
ABRASIONE AD UMIDO	Classe 2
SPESSORI CONSIGLIATI	80-100 µm secchi per singola mano
MANI CONSIGLATE	Massimo 2 strati
SOVRAVERNICIABILITÀ	6-8 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo, spruzzo
RESA TEORICA	Versione G.F. 7-9 m ² /l per uno strato
RESA TEORICA	Versione G.G. 6-7 m ² /l per uno strato
SECCO AL TATTO (23°C)	1-2 ore circa
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	10-12 ore

REV 1/2025

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Alcas Italia srl

sede legale
via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa
Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2015