

Isolcoprex Interior

Descrizione

Fondo pigmentato per interni, opaco, a finitura liscia a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti selezionati e cariche coprenti che gli conferiscono buona plasticità, ottimo ancoraggio al supporto, alto potere coprente ed alta resa. Dotato di ottima penetrazione, oltre a consolidare la parete, limita e uniforma l'assorbimento del supporto. La particolare granulometria permette di assicurare in maniera ottimale le successive mani di finitura quali idropitture di alta qualità o decorativi, che ne risultano esaltati nel tono di colore e nel pregio estetico.

Campi d'impiego

Adatto ad essere applicato su svariate superfici quali supporti alcalini, intonaci civili a gesso, intonaci rustici, muri vecchi, intonaci sfarinanti o molto assorbenti.

Preparazione del supporto

Muri nuovi: verificare che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato. Stuccare se necessario, carteggiare ed imprimere con ALCAFIX opportunamente diluito.

Muri già verniciati: eliminare qualsiasi parte in fase di distacco o friabile, spolverare, sgrassare se necessario, quindi procedere come per muri nuovi. Nel caso di superfici particolarmente sfarinanti, imprimere con CLK opportunamente diluito.

Applicazione

Applicare, con pennello, rullo a pelo corto o con spruzzo, 1-2 mani di ISOLCOPREX INTERIOR opportunamente diluito. Attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra. Dopo almeno 12 ore applicare i prodotti di finitura.

La temperatura sia dell'ambiente che del supporto deve essere min. +5°C e max. +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa.

Diluizione

In prima mano con il 50-100% di acqua, in seconda mano con il 30-40% di acqua.

Pulizia attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Alcas Italia srl

sede legale
via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa
Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Dati tecnici

PRODOTTO	Fondo pigmentato coprente
PESO SPECIFICO	1,500 ± 0,050 kg/l a 20°C
VISCOSITÀ	19000 ± 2000 cP Brookfield a 20°C
BRILLANTEZZA	Opaco (<10 g.u. 85°)
COLORE	Bianco e tinte di cartella
POTERE COPRENTE	Classe 2
ABRASIONE AD UMIDO	Classe 2
SPESSORI CONSIGLIATI	40-50 µm secchi per singola mano
MANI CONSIGLATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	6-8 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo, spruzzo
RESA TEORICA	8-10 m ² /l per due strati
SECCO AL TATTO (23°C)	1-2 ore circa
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	10-12 ore

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Alcas Italia srl**sede legale**

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata

Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata

Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008