

Laster X

Descrizione

Idropittura lavabile a base di leganti vinil-acrilici, fondo e finitura per interni di facile applicazione con ottima copertura e punto di bianco. Ideale per applicazione diretta su gesso e cartongesso, consente di mascherare perfettamente la presenza dei giunti. Applicabile senza la preparazione con fissativo, permette di ottenere uniformità cromatica su tutte le tipologie di supporto murale in sole due applicazioni, fatta eccezione per substrati contenenti calce e suoi derivati. Con tempi di sovrapposizione al massimo di 2 ore, consente di completare le opere di tinteggiatura su grosse superfici in tempi brevi, garantendo efficienza lavorativa soprattutto per applicazioni con rullo ed airless. Data la semplicità di utilizzo e il risparmio temporale legato all'evitabile applicazione di fissativo e ai brevi tempi richiesti tra i due strati di prodotto, si rende particolarmente utile anche per applicazioni fai-da-te ove è richiesta rapidità di realizzazione. Particolarmente efficace per la pitturazione di stand espositivi temporanei o esercizi commerciali quando i tempi di realizzazione sono piuttosto ristretti.

Campi d'impiego

Particolarmente indicata per quelle superfici interne che richiedono una buona finitura estetica unita ad una veloce e semplice applicazione. Aderisce direttamente su gesso, cartongesso, rasanti cementizi e vecchie pitture.

Preparazione del supporto

Intonaci nuovi: stuccare, carteggiare e spolverare accuratamente. Si consiglia di imprimere con ALCAFIX opportunamente diluito con acqua oppure con LASTER-X diluito al 40-50% con acqua, soprattutto per supporti particolarmente assorbenti.

Muri in cartongesso: sigillare i giunti con UNISTUK 60 armato con carta, uniformare le superfici con stucchi di finitura a base gesso come MELIUM o carbonatici come MELIUM AIRLESS. Asciugati gli strati di stucco, carteggiare e spolverare accuratamente.

Si consiglia di imprimere con ALCAFIX opportunamente diluito con acqua oppure con LASTER-X diluito al 40-50% con acqua, soprattutto per supporti particolarmente assorbenti.

Muri interni già pitturati: asportare al massimo la precedente pittura o tutte le parti in fase di distacco, stuccare, carteggiare, spolverare accuratamente. Si consiglia di imprimere con ALCAFIX opportunamente diluito con acqua oppure con LASTER-X diluito al 40-50% con acqua, soprattutto per supporti particolarmente assorbenti.

Muri già trattati con pittura a tempera o similare: inumidire la superficie con acqua, raschiare bene ed infine procedere come per muro nuovo.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata

Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata

Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da efflorescenze saline, da residui oleosi, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

Applicazione

Applicare almeno 2 mani di LASTER-X a rullo, spruzzo o pennello. Lasciare trascorrere almeno 8 ore dall'eventuale mano di fondo e almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano di pittura. Applicare con temperature comprese tra +5 e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

Diluizione

Aggiungere 25-30% di acqua per gli strati di finitura, 40-50% se usato come fondo preliminare.

Pulizia attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Dati tecnici

PRODOTTO	Idropittura lavabile per interni
PESO SPECIFICO	1,600 ± 0,050 kg/l
VISCOSITÀ	12000 ± 1500 cP Brookfield a 23°C
pH	7-9
BRILLANTEZZA	Opaco (<10 g.u. 85°)
POTERE COPRENTE	Classe 1
ABRASIONE A UMIDO	Classe 2
COLORE	Bianco
SPESSORI CONSIGLIATI	50-70 µm secchi per singola mano
MANI CONSIGLIATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	1-2 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo, spruzzo
RESA TEORICA	8-10 m ² /l per due strati
SECCO AL TATTO (23°C)	Max. 30 min.
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	12-16 ore

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

3

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
 81031 Aversa (CE)
 PI 03613710619
 SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
 81032 Carinaro (CE)
 T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione per la qualità
 UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione ambientale
 UNI EN ISO 14001:2008