

Lubens Impregnante Cerato

Descrizione

Impregnante cerato protettivo per legno, per esterni ed interni, a base di cere naturali, resina alchidica e lino legno fenolica. Grazie alla sua elevata capacità di penetrazione e alla sua idrorepellenza, è in grado di risanare e proteggere il supporto su cui è applicato dall'azione di alghe, funghi e batteri senza alterare la naturale permeabilità del legno.

Campi d'impiego

È adatto alla verniciatura del legno sia in ambiente marino che montano. Usato anche come mano di fondo in finiture con flatting lucidi.

Preparazione del supporto

Legno nuovo: carteggiare con carta abrasiva fine e spolverare. Se occorre, sgrassare con un panno imbevuto di diluente nitro.

Legno già verniciato: rimuovere gli strati esistenti riportando a legno nuovo, quindi procedere come per legno nuovo. Nel caso di supporti danneggiati, stuccare, attendere l'essiccazione, carteggiare per eliminare il pelo del legno ed eventuali eccedenze o sbavature di stucco, spolverare.

In ogni caso il supporto deve essere asciutto (non solo in superficie, ma anche in profondità) e ben stagionato, esente da residui polverosi, oleosi e resinosi, da formazioni vegetali, da marcescenza.

Applicazione

Applicare due mani di LUBENS IMPREGNANTE CERATO a pennello, a rullo, a spruzzo. Attendere almeno 14 ore tra una mano e l'altra. Applicare sempre due mani di prodotto ed all'esterno tre. Applicare con temperature comprese tra +8°C e +30°C. Evitare l'applicazione su superfici assolate, gelide o umide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o con elevata umidità relativa. In interni, aerare i locali durante l'applicazione. Mescolare bene prima dell'uso. Testare la tinta con prove preliminari in quanto la tonalità è fortemente influenzata dal colore originale del legno.

Diluizione

Aggiungere 10-15% di DILUENTE A per la prima mano, tal quale (max. 5% di DILUENTE A) per mani successive. Rimescolare bene prima dell'uso, soprattutto se colorato.

Alcas Italia srl

sede legale
via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa
Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2015

Pulizia attrezzi

Con DILUENTE A immediatamente dopo l'uso.

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Dati tecnici

PRODOTTO	Impregnante sintetico cerato
PESO SPECIFICO	0,900 ± 0,010 kg/l
VISCOSITÀ	15" ± 2 (tazza DIN 4 a 23°C)
COLORE	Neutro e tinte di cartella
MANI CONSIGLATE	2-3 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	14-16 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo, spruzzo
RESA TEORICA	7-8 m ² /l per due strati
SECCO AL TATTO (23°C)	2-3 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	24 ore

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

2

Alcas Italia srl

sede legale
 via A. Moro, 29
 81031 Aversa (CE)
 PI 03613710619
 SDI 5RU082D

sede operativa
 Zona Asi Aversa Nord
 81032 Carinaro (CE)
 T +39 081 502 6184
 info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione per la qualità
 UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione ambientale
 UNI EN ISO 14001:2015