

Melium Airless

Descrizione

Stucco in pasta polivalente di finitura pronto all'uso per interni, a base di resine speciali e cariche selezionate. Di facile applicazione, presenta caratteristiche di buona scorrevolezza e ottima carteggiabilità. Ideale per applicazioni airless grazie alla buona distensione senza colature fino ad 1 mm di spessore. Applicabile a rullo grazie alla lenta essiccazione che ne favorisce la successiva lisciatura con frattazzo o lama.

Campi d'impiego

Adatto per correggere le imperfezioni dei muri, è indicato per la stuccatura mediante applicazione a spruzzo airless o rullo. Prodotto classificato in linea con la norma UNI EN 13963:2014 come sigillante per lastre di gesso rivestito.

Preparazione del supporto

Supporti nuovi: spazzolare, spolverare eliminando ogni traccia di residui friabili, come polveri e detriti, e di residui oleosi.

Supporti pitturati: asportare l'eventuale pittura in fase di distacco, spazzolare e spolverare. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, stagionato e pulito, esente da efflorescenze saline, da residui friabili ed oleosi.

Applicazione

Applicare il prodotto a spruzzo in una o due mani; l'eventuale seconda mano soltanto quando la prima è perfettamente essiccata. Si consiglia di spruzzare lo stucco da una distanza di circa 50-60 cm. Il film secco ottenuto va sempre carteggiato, spolverato ed opportunamente "fissato", prima di essere ricoperto con gli strati pittorici di finitura.

L'applicazione a rullo prevede una prima fase di deposizione di MELIUM AIRLESS con rullo a pelo lungo e successiva lisciatura con lama in acciaio o frattazzo. Per questo metodo applicativo è necessario ricoprire la superficie a 2-3 mq per volta, al fine di scongiurare il ritiro prematuro dello stucco che non permetterebbe l'operazione di lisciatura. Non applicare su superfici calde o gelide, in presenza di forte ventilazione ed in ambienti con elevata umidità relativa.

Applicare con temperature comprese tra +5°C. e +30°C. È consigliabile sovraverniciare, considerando anche la mano del fissativo, dopo almeno 24 ore dall'applicazione.

Diluizione

Prodotto pronto all'uso, aggiungere al massimo 0,5 l di acqua ogni 20 kg di prodotto.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RUO82D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2015

Pulizia attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Stoccaggio

12 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Dati tecnici

PRODOTTO	Stucco in pasta
PESO SPECIFICO	1,720 ± 0,020 kg/l
VISCOSITÀ	Pasta scorrevole tixotropica
COLORE	Bianco
SPESSORI CONSIGLIATI	400-600 µm per strato
MANI CONSIGLIATE	1-2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	24 ore con prodotti a base acquosa oppure a solvente
METODO APPLICATIVO	Airless: usare ugello da 527 a 629, a pressione di 180-200 bar Rullo: spalmare sulla superficie con rullo a pelo lungo e successivamente lisciare con lama in acciaio o frattazzo
RESA TEORICA	1-1,5 kg/m ² per uno strato di 400-600 µm
SECCO AL TATTO (23°C)	1-2 ore
CARTEGGIABILE (23°C)	Dopo 3-4 ore

REV 1/2025

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Alcas Italia srl

sede legale
via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa
Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2015