

Salus

Descrizione

Pittura acril-silossanica traspirante igienizzante, di aspetto opaco, con ottimo punto di bianco ed elevata copertura. La presenza in formula del polimero silossanico conferisce una maggiore permeabilità al vapore acqueo, preservando le superfici dalla formazione di colonie batteriche e consentendo l'applicazione anche su supporti debolmente umidi perché di recente realizzazione. Inoltre, la componente silossanica abbassa sensibilmente la presa di sporco, mantenendo per lungo tempo l'effetto di superficie pulita.

Campi d'impiego

Ideale per tutte le superfici interne finite con intonaci, tradizionali o premiscelati, a base di gesso, calce, calce-cemento e cemento, opportunamente preparati. Particolarmente indicato per quelle superfici umide soggette alla formazione di muffe quali bagni, cucine, laboratori ecc.

Preparazione del supporto

Muri nuovi o con pitture ben ancorate: stuccare, carteggiare, spazzolare, spolverare ed imprimere con una mano di SANAX FISSATIVO opportunamente diluito.

Muri già verniciati con pittura tempera o similare: raschiare il tutto, inumidendo con acqua la superficie. Quindi procedere come per muri nuovi.

Superfici vecchie ammuffite: applicare il disinfettante BLOCCAMUFFA direttamente sulla superficie con una pennellina, lasciare agire la soluzione sanitizzante per 24 ore e rimuovere energicamente con una spazzola le colonie di muffe ormai inattive. Se necessario, rimuovere le vecchie pitture poco coese, stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con SANAX FISSATIVO opportunamente diluito con acqua.

In ogni caso il supporto deve essere esente da efflorescenze saline, da residui friabili ed oleosi.

Applicazione

Applicare almeno 2 mani di SALUS a pennello, a rullo o a spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 10 ore dalla mano di fondo e almeno 8 ore tra la prima e la seconda mano di pittura. Applicare con temperature comprese tra +5 e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

Diluizione

Aggiungere 20-25% di acqua.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Pulizia attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Dati tecnici

PRODOTTO	Pittura traspirante igienizzante
PESO SPECIFICO	1,640 ± 0,050 kg/l
VISCOSITÀ	19000 ± 4000 cP Brookfield a 23°C
pH	7-9
BRILLANTEZZA	Opaco (<10 g.u. 85°)
POTERE COPRENTE	Classe 3
ABRASIONE A UMIDO	Classe 5
COLORE	Bianco
SPESSORI CONSIGLIATI	40-50 µm secchi per singola mano
MANI CONSIGLATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	8-10 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo, spruzzo
RESA TEORICA	4-5 m ² /l per due strati
SECCO AL TATTO (23°C)	2 ore circa
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	18-24 ore

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

2

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
 81031 Aversa (CE)
 PI 03613710619
 SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
 81032 Carinaro (CE)
 T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione per la qualità
 UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione ambientale
 UNI EN ISO 14001:2008