

Tampolux

Descrizione

Pittura decorativa all'acqua per interni, di facile applicazione. La particolare composizione, a base di resine acriliche in dispersione acquosa e speciali componenti perlescenti, permette di realizzare particolarissime finiture dai cromatismi cangianti. Si applica su tutti i supporti già trattati con idropitture di qualità quali lavabili, smalti, plastici per interno. Il prodotto è a basso impatto ambientale e a basso odore, tanto che è possibile metterlo in opera anche in ambienti poco aerati.

Campi d'impiego

Per lo straordinario effetto cromatico, è particolarmente indicato per impreziosire le superfici interne di appartamenti, studi, ville, alberghi e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedano graziose decorazioni. Adatto quindi ad essere applicato su molteplici superfici, adeguatamente preparate, quali legno, metallo ferroso, oltre a gesso, cartongesso, intonaci tradizionali e premiscelati, vecchi rivestimenti in buone condizioni. Ideale per decorare non solo pareti ma anche porte, infissi, mobili.

Preparazione del supporto

I supporti ideali per l'applicazione di TAMPOLUX sono quelli già trattati con pitture di qualità, in ottimo stato ed adeguatamente sgrassati e/o finemente carteggiati (qualora dovessero presentarsi sporchi o estremamente duri). In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, il più possibile liscio, esente da residui friabili ed oleosi. Qualora sia richiesta una finitura rustica, può essere applicato anche su supporti ruvidi, ma ciò comporta maggior difficoltà applicativa.

Preparato il supporto e trattato con idoneo fissativo all'acqua, applicare due mani di ISOLCOPREX INTERIOR a pennello o a rullo a pelo corto, nella tinta base prescelta. Attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra. Dopo almeno 12 ore, procedere all'applicazione di TAMPOLUX con tecnica adeguata alla finitura prescelta.

Applicazione

Finitura tamponato: stendere TAMPOLUX (diluizione max. 5%) con pennello o rullo in modo uniforme. Appoggiare il tampone sulla parete, tamponare la superficie da trattare sollevando e ruotando leggermente il tampone. È consigliabile lavorare su superfici di circa 1 m² per volta. Continuare l'applicazione di Tampolux, evitando di sovrapporre il prodotto sulle parti già lavorate, fino al completamento della parete. Per ottenere un effetto policromatico, è possibile applicare, ad essiccazione avvenuta (6-8 ore), una seconda tinta di Tampolux, ripetendo lo stesso procedimento. Resa 10-15 m²/l (1 mano).

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Finitura a pennello: applicare con pennello a setole rigide, diluendo TAMPOLUX massimo al 10% e stendendo il prodotto in strato molto sottile fino a scaricare completamente il pennello. Prima che il prodotto asciughi, ripassare con il pennello scarico incrociando brevi pennellate per eliminare accumuli e giunti. Generalmente, una sola applicazione è sufficiente ad ottenere un giusto effetto estetico, ma nulla vieta l'applicazione, dopo l'essiccazione, di una seconda mano per rendere l'effetto cromatico più intenso. Resa 10-15 m²/l (1 mano).

Finitura a tampone millerighe: stendere TAMPOLUX (diluito al 10%) con pennellina, in maniera omogenea; immediatamente, realizzare dei cerchi appoggiando il tampone millerighe sulla parete e ruotandolo in maniera circolare. Operare senza lasciare zone non lavorate fra un cerchio e l'altro. È consigliabile effettuare l'applicazione lavorando su 1 m² per volta. Resa 5-7 m²/l.

Finitura a spatola dentata: stendere una quantità abbondante di TAMPOLUX (diluito massimo al 5%) con pennellina, in maniera omogenea. Lavorare il prodotto con spatola dentata realizzando piccoli archi che si incrociano. Evitare di lasciare zone non lavorate. Resa 5-6 m²/l.

Per ottenere una finitura con riflessi più brillanti, è possibile aggiungere al prodotto l'additivo GLITTER DIAMOND.

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra 5°C e 30°C. Non applicare su superfici calde o gelide, né in ambienti con elevata umidità relativa.

Il prodotto applicato può essere pulito con una spugna non abrasiva, utilizzando acqua e comuni saponi e detergenti neutri. Non impiegare detergenti alcolici e solventi.

Diluizione

Aggiungere 0-10% di acqua a seconda della finitura. Rimescolare esclusivamente a mano prima dell'uso.

Pulizia attrezzi

Con acqua subito dopo il loro utilizzo.

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Dati tecnici

PRODOTTO	Finitura decorativa
PESO SPECIFICO	1,030 ± 0,030 kg/l
VISCOSITÀ	7000 ± 1500 cP Brookfield 20°C
pH	7-9
COLORE	Tinte di cartella
MANI CONSIGLiate	1 mano
METODO APPLICATIVO	Pennello, tampone millerighe, spatola dentata
SECCO AL TATTO (23°C)	6-8 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	24 ore

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

3

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
 81031 Aversa (CE)
 PI 03613710619
 SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
 81032 Carinaro (CE)
 T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione per la qualità
 UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione ambientale
 UNI EN ISO 14001:2008