

Lunga vita all'antica bellezza
Ferromicaceo Smalto Anticorrosivo

linea di smalti per uso professionale



lübens[®]
BERUFLICHPRODUKTE

ALCAS **ITALIA**
color your life



Testa di Moro GG 97



Bronzo GG 98



Ruggine GG 96



Rosso Pompei GG 99



Verde GG 95



Blu Cobalto GG 100



FERROMICACEO
SMALTO ANTICORROSIVO
ANTICHIZZANTE



Grigio Argento GG 92



Grigio Chiaro GG 91



Grigio Chiaro GF 90



Nero Grafite GG 94



Nero Grafite GF 93



Effetto antichizzante



lúbens[®]
BERUFLICHPRODUKTE

Ferromicaceo
Smalto
Anticorrosivo

brillante • coprente • alta aderenza



LUBENS FERROMICACEO

Smalto protettivo anticorrosivo per esterni ed interni a base di ossido di ferromicaceo lamellare. La particolare composizione inibisce la formazione della ruggine. Di facile applicazione senza colature. Il prodotto si presenta con un aspetto opaco antico tipico del ferro battuto. **Ideale per proteggere e valorizzare manufatti in ferro quali porte, finestre, ringhiere, cancellate, balconi, oggetti artistici.**

Ferro nuovo: sabbare al grado SA 2 o spazzolare, spolverare fino a rimuovere ogni traccia di calamina. Sgrassare con DILUENTE N ed asciugare. Applicare una-due mani di LUBENS ANTIRUGGINE.

Ferro già verniciato: spazzolare a fondo ogni traccia di ruggine, le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere totalmente rimosse mediante spazzolatura o decapaggio chimico. Le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate, carteggiate o spazzolate e spolverate accuratamente.

In caso di supporti molto arrugginiti è consigliabile applicare una mano di convertitore di ruggine. L'uso del convertitore di ruggine, anche su supporti pochi arrugginiti, garantisce un ciclo di verniciatura più qualitativo. Nelle zone a metallo nudo smacchiare con idoneo primer. Applicare una mano di LUBENS ANTIRUGGINE.

Applicazione: Prima dell'applicazione mescolare accuratamente il prodotto fino a colore e consistenza uniforme.

Applicare due mani di LUBENS FERROMICACEO a pennello, a rullo, a spruzzo. Attendere almeno 24 ore tra una mano e l'altra. Nel caso in cui l'antiruggine sia stata applicata da più di 72 ore è necessario procedere ad una leggera carteggiatura prima dell'applicazione della finitura. Applicare con temperature comprese tra +5°C e +30°C. Evitare l'applicazione su superfici assolate, gelide o umide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o con elevata umidità relativa. In interni, aerare i locali durante l'applicazione.

Applicare 2 mani a distanza di almeno 24 ore l'una dall'altra pennello-rullo.

Resa: 4-5 mq/lt per due strati

Essiccazione (A 23°): secco al tatto 4-5 ore

secco in profondità 24-36 ore

Diluenti: DILUENTE S - 5-7% per applicazioni a pennello e a rullo
DILUENTE X - 10-15% per applicazioni a spruzzo.



LUBENS FERROMICACEO

Anticorrosion protective enamel for exterior and interior use based on lamellar micaceous iron oxide. It's particular composition inhibits the formation of rust. Easy application without dripping. The product comes with an ancient matt appearance typical of the wrought iron. **Ideal to protect and enhance iron artifacts such as doors, windows, railings, gates, balconies, art objects.**

New iron: blast et SA 2 or brush, dusting up to remove all traces of calamine. Degrease with DILUENTE N and dry. Apply one or two coats of LUBENS ANTIRUGGINE.

Already varnished iron: brush thoroughly all traces of rust, old loose paint or chalking paint must be completely removed by brushing or chemical pickling. The old paint still in good condition should be cleaned, degreased, sanded or brushed and dusted thoroughly. In the case of very rusty supports it is advisable to apply a rust converter.

The use of the rust converter, even on slightly rusty media, ensures a more qualitative painting cycle. In bare metal areas remove stains with a suitable primer. Apply a LUBENS ANTIRUGGINE.

Application: Mix thoroughly before applying the product up to color and uniform consistency.

Apply two coats of LUBENS FERROMICACEO by brush, roller or spray. Wait at least 24 hours between coats. In the case where the rust has been applied since more than 72 hours it is necessary to proceed with a light sanding before application of the finish.

Apply at temperatures between + 5 ° C and + 30 ° C. Avoid application in direct sunlight, cold or damp, in the presence of strong winds, rain or high humidity. Indoors, ventilate the premises during application.

Apply twice at a distance of at least 24 hours between the brush-roller.

Yield: 4-5 sqm/l for two layers

Drying (at 23 °): Dry to the touch 4-5 hours

Dry in depth 24-36 hours

Thinner: DILUENTE S 5-7% for brush and roller

DILUENTE X 10-15% for spray applications.



ALCAS ITALIA Srl

Stabilimento e Uffici: Zona ASI Aversa Nord - 81032 Carinaro (CE)

ufficio@alcasitalia.it - www.alcasitalia.it