

Magic extra

Descrizione

Idropittura lavabile igienizzante, di aspetto opaco, con ottimo punto di bianco ed elevata copertura. Idoneo come prodotto di finitura di cicli di bonifica e risanamento di superfici murarie aggredite da infestanti biologici.

Campi d'impiego

Ideale per tutte le superfici interne finite con intonaci, tradizionali o premiscelati, a base di gesso, calce, calce-cemento e cemento, opportunamente preparati. Particolarmente indicato per quelle superfici umide soggette alla formazione di muffe quali bagni, cucine, laboratori ecc.

Preparazione del supporto

Muri nuovi o con pitture ben ancorate: stuccare, carteggiare, spazzolare, spolverare ed imprimere con una mano di SANAX FISSATIVO opportunamente diluito.

Muri già verniciati con pittura tempera o similare: raschiare il tutto, inumidendo con acqua la superficie. Quindi procedere come per muri nuovi.

Superfici vecchie ammuffite: applicare il disinfettante BLOCCAMUFFA direttamente sulla superficie con una pennellina, lasciare agire la soluzione sanitizzante per 24 ore e rimuovere energicamente con una spazzola le colonie di muffe ormai inattive. Se necessario, rimuovere le vecchie pitture poco coese, stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con SANAX FISSATIVO opportunamente diluito con acqua.

In ogni caso il supporto deve essere esente da efflorescenze saline, da residui friabili ed oleosi.

Applicazione

Applicare almeno 2 mani di MAGIC EXTRA a pennello, a rullo o a spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 10 ore dalla mano di fondo e almeno 8 ore tra la prima e la seconda mano di pittura. Applicare con temperature comprese tra +5 e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

Diluizione

Aggiungere 20-25% di acqua.

Pulizia attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2015

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Dati tecnici

PRODOTTO	Idropittura igienizzante
PESO SPECIFICO	1,540 ± 0,050 kg/l
VISCOSITÀ	10000 ± 2000 cP Brookfield a 23°C
pH	7-9
BRILLANTEZZA	Opaco (<10 g.u. 85°)
POTERE COPRENTE	Classe 3
ABRASIONE A UMIDO	Classe 3
COLORE	Bianco
SPESSORI CONSIGLIATI	40-50 µm secchi per singola mano
MANI CONSIGLIATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	8-10 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo, spruzzo
RESA TEORICA	4-5 m ² /l per due strati
SECCO AL TATTO (23°C)	2 ore circa
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	18-24 ore

REV 1/2024

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2015